

**GLADIUM  
ГЛАДИУМ**  
Антикоррозионная глицерофалиновая грунтовка

A-11



**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Антикоррозионная грунтовка для антикоррозионной защиты железных поверхностей, в рецептуру которой входят оксиды металлов и алкидная смола в масле.

**ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:**

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

**Железо:** Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль, обеспылить, очистить от имеющихся пятен формочной краски или жира тканью, смоченной растворителем, дать полностью высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

Нанести один или два слоя **ГЛАДИУМ** с интервалом 24 часа между слоями, дать хорошо высохнуть, как минимум 24 часа. Зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

**ОТДЕЛКА**

Нанести два слоя эмали с интервалом не менее 24 часов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, обращенным к солнцу во время проведения работ. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

**ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

Нанесение антикоррозионной грунтовки **ГЛАДИУМ** на основе модифицированной алкидной смолы и металлических оксидов по надлежащим образом, подготовленным металлическим поверхностям в два слоя по 35 микрон каждый.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м <sup>2</sup> /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
14		СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ		СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ		10-15% СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		2 ЧАСА		1,4 - 1,6		10-15% СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Серый, оранжевый, красный (только для профессионального использования)		6-10 ЧАСОВ		50		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		150'' FORD 4		10-15% СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		ДИАМЕТР СОПЛА 1,7-2 мм. ДАВЛЕНИЕМ 2-2,5 Атм.	
		24 ЧАСА		35 °С			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006