# МАТ
# МАТ
# Монохроматическая краска на воде.

**I-01**

Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010). Этот продукт содержит максимум 15 г/л ЛОС.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декоративное покрытие для стен на воде на основе стирол - акриловой смолы. Без запаха, моющееся, обладает высокой эластичностью. Имеется в виде белой базы для системы КОЛОРПРО.

## ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Необходимо дать поверхностям выстояться, очистить и высушить. Если необходимо использовать подходящие выравнивающие и/или восстанавливающие продукты. По старым краскам, если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить. В зависимости от типа подложки нанести подходящий изолирующий состав / фиксатив.

**СЛОЙ ГРУНТОВКИ:** нанести два слоя СТАРТЕР – грунтовку для декоративных продуктов, с интервалом в 4/6 часов между нанесением слоев. В случае нанесения шпателем, нанести МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ с интервалом в 4/6 часов между нанесением слоев.

### ОТДЕЛКА

**Губка**: разбавить водой на 20%. Использовать морскую губку, увлажненную водой, осторожно обмакнуть ее в состав. Нанести на поверхность, легкими круговыми движениями. Для достижения лучших результатов можно наносить в два слоя.

**Шпатель**: использовать гибкий пластмассовый шпатель. Продукт наносится на поверхность с помощью маленькой кисти пятнами, более или менее большими, в зависимости от желаемого эффекта. Далее уложить, работая шпателем, достигая желаемого эффекта. Такой техникой можно наносить от двух и более цветов, достигая бесконечно разных эффектов.

**Перчатка**: разбавить с водой на 10-15%. Использовать шерстяную или синтетическую перчатку. Погрузить вершину в состав и пройтись перчаткой по обрабатываемой поверхности движениями постоянной формы и величины, заботясь о том, чтобы распределить состав по поверхности таким образом, чтобы получить желаемый декоративный эффект. Для достижения лучших результатов можно наносить в два слоя.

**Кисть**: разбавить с водой на 10-15%. Использовать плоскую кисть, размеры которой зависят от достигаемого эффекта. Погрузить кисть в состав и пройтись по обрабатываемой поверхности движениями постоянной формы и величины, заботясь о том, чтобы распределить состав по поверхности таким образом, чтобы получить желаемый декоративный эффект.

**Защитная отделка -** для оптимальной защиты нанести один слой защитной краски АКРИЛАК 2000.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теоретический расход в один слой м²/л | | Растворитель | | Очистка инструмента | | Нанесение валиком | |
| 20 | | вода | | вода | | См. циклы нанесения | |
| Внешний вид и отделка | | Высыхание от пыли | | Удельный вес кг/л | | Нанесение кистью | |
| Матовый | | | | 1,1 | 1 Kg | См. циклы нанесения | |
| Цвета | | Высыхание на отлип | | Твердых веществ на объем | | Нанесение шпателем | |
| Белый и COLORPRO | | 4 часа | | | | Готов к нанесению | |
| Наружное/внутреннее использование | | Полное высыхание | | Вязкость | S | Нанесение пульверизатором | |
| нет/Да | | 24 часов | | 50000 спз | | | |
| | | Возможность повторной покраски | | Температура воспламенения | | | |
| | | 12 ЧАСОВ | | | | | |

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006