METAL
МЕТАЛ
Краска на воде с мультиэффектами.

I-03

Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010). Этот продукт содержит максимум 15 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декоративное покрытие для стен на воде, без запаха, моющееся, обладает высокой эластичностью. На основе специальных связующих синтетических веществ и металлических пигментов, которые придают поверхности глянцевый эффект с отливом. В виду того, что продукт может наноситься различными инструментами и способами, дарить декоратору возможность достичь различных новых эффектов, в зависимости от фантазии и возможностей. Имеется в виде серебряной и золотой базы для колеровочной системы КОЛОРПРО.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Необходимо дать поверхностям выстояться, очистить и высушить. Если необходимо использовать подходящие выравнивающие и/или восстанавливающие продукты. По старым краскам, если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить. В зависимости от типа подложки нанести подходящий изолирующий состав / фиксатив.

СЛОЙ ГРУНТОВКИ: нанести два слоя СТАРТЕР – грунтовку для декоративных продуктов, с интервалом в 4/6 часов между нанесением слоев. В случае нанесения шпателем, нанести МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ с интервалом в 4/6 часов между нанесением слоев.

ОТДЕЛКА

Губка: разбавить водой на 20%. Использовать губку, увлажненную водой, осторожно обмакнуть ее в состав. Нанести на поверхность, легкими круговыми движениями. Для достижения лучших результатов можно наносить в два слоя.

Шпатель: использовать гибкий пластмассовый шпатель. Продукт наносится на поверхность с помощью маленькой кисти пятнами, более или менее большими, в зависимости от желаемого эффекта. Далее уложить, работая шпателем, достигая желаемого эффекта. Такой техникой можно наносить от двух и более цветов, достигая бесконечно разных эффектов.

Перчатка: разбавить с водой на 10-15%. Использовать шерстяную или синтетическую перчатку. Погрузить вершину в состав и пройтись перчаткой по обрабатываемой поверхности движениями постоянной формы и величины, заботясь о том, чтобы распределить состав по поверхности таким образом, чтобы получить желаемый декоративный эффект. Для достижения лучших результатов можно наносить в два слоя.

Кисть: разбавить с водой на 15-20%. Использовать плоскую кисть, размеры которой зависят от достигаемого эффекта. Погрузить кисть в состав и пройтись по обрабатываемой поверхности движениями постоянной формы и величины, заботясь о том, чтобы распределить состав по поверхности таким образом, чтобы получить желаемый декоративный эффект.

Защитная отделка - для оптимальной защиты нанести один слой защитной краски АКРИЛАК 2000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° С.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м^2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
16		вода		вода		См. циклы нанесения	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Металлик с отливом				0,95-1,15		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		4 часа				Готов к нанесению	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	s	Нанесение пульверизатором	
нет/Да		24 часов		50000 спз			
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения			
4 года		12 ЧАСОВ					

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2011