SCREEN
СКРИН
Полихроматическая краска на воде.

I-05

Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010). Этот продукт содержит максимум 15 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декоративное покрытие для стен на воде на основе стирол - акриловой смолы. Без запаха, моющееся, обладает высокой эластичностью. Имеется в виде трех баз – светлой, темной, белой – для системы КОЛОРПРО.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Шпаклевать с помощью РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, технические аннотации D-15,17. Нанести один слой АКРИЛФИКС. Для смесей наносить в один слой, только изолирующий состав без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05.

ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: нанести один или два слоя ФАРИНА ДИ КВАРЦО, с интервалом в 6-8 часов между нанесением слоев.

ОТДЕЛКА

Разбавить СКРИН водой на 15-20%. При нанесении распылителем необходимо закрыть участки, на которые состав не должен наноситься.

Распылить СКРИН с помощью воздушного компрессора под давлением 2-2,5 атм., диаметр сопла 2,5 мм, в два слоя крест – накрест, мокрый по мокрому, на расстоянии около 50 см от поверхности и держа пистолет перпендикулярно по отношению к ней.

Защитная отделка - для оптимальной защиты нанести один слой АКРИЛАК 2000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°С. Не размешивать состав миксером или с помощью механического оборудования, размешивать вручную шпателем. Соблюдать расход, указанный в аннотации, иначе переделка и восстановление будут невозможны, а цвет будет отличаться от цвета, представленного в образцах.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
2,5		вода		вода			
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Матовый				1			
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый, светлый, темный и COLORPRO		4-8 часов					
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	s	Нанесение пульверизатором	
нет/Да		24 часов		7000 спз		15-20% вода	
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 2,5 мм Давление 2-2,5	
4 года		12 ЧАСОВ					

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2011