RONDO’
РОНДО
Декоративная штукатурка для внутренних поверхностей.

I-09

Матовая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.
Минимальное значение ЕС этого продукта (cat.BA/l): 75 г/л (2007)/30 г/л (2010)
Данный продукт содержит максимум 0,5 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декоративная синтетическая шпатлевка на водной основе, блестящая и гладкая. В зависимости от угла наклона и силы нажатия на шпатель во время нанесения, возможно достичь разнообразных цветовых эффектов.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Для всех поверхностей (гражданской штукатурки, гипсокартона, предварительно смешанных составов, деревянных панелей, красок и лаков в дисперсии): в зависимости от впитываемости поверхности использовать ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО на растворителе или на воде.

ОТДЕЛКА

Нанести шпателем из нержавеющей стали один слой одинаковой толщины, заботясь о том, чтобы поверхность была гладкой. Дать полностью высохнуть в течение 24 часов, если необходимо, зачистить неровности на поверхности, нанести наиболее тонкий слой на всю поверхность. Начать отделочные работы с помощью шпателя, осуществляя умеренный нажим, выравнивая поверхность. После чего приступить к полированию, растирая ребром шпателя, в случае необходимости добавить тальк, разнося его шерстяной тканью по поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В состав материала входит компонент А для окраски и компонент В для регулирования вязкости:
Для 0,750 л компонента А добавить 0,100 л компонента В, для 4,5 л компонента А добавить 0,400 л компонента В, для 15 л компонента А добавить 2 л компонента В. Указанные дозы не должны превышать +/- 10% в объеме.

*Средние значения в зависимости от типа обрабатываемой поверхности.
Расход необходимо рассчитывать в зависимости от шероховатости или зернистости различных поверхностей.
**За информацией обращаться в наш Технический центр обслуживания J-TEC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение многократными перекрестными подходами РОНДО’ с регулируемой вязкостью, состава на основе стирол – акриловой смолы, специальных пигментов и соответствующих добавок для придания блеска продукту.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
3/6*		вода		вода		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
глянцевый		=		1,57±0,03	1 Kg	=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		4-8 часов		55±1		Готов к нанесению	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да**		8 часов		паста	s	=	
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
4 года		24 ЧАСА		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2011