

POINT -Finitura per decorazione d'interni ad effetto rustico tridimensionale

ПОИНТ– Декоративная отделка для внутренних работ с эффектом трехмерного рустирования

I-13



Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010). Этот продукт содержит максимум 10 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОИНТ – это отделка декорирования интерьеров с эффектом трехмерного рустирования.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

Тип подложки

Новые или старые стены.

Подготовка поверхности. Подложка должна быть чистой и гладкой, без поверхностных дефектов. Для получения оптимального окончательного эффекта рекомендуется выровнять обрабатываемую поверхность.

Нормализация поверхности

Обработать поверхность с ПРАЙМЕР АКРИЛИКО D2, АКРИЛФИКС, ВЛОККАМУРО, в зависимости от типа или состояния поверхности.

Обработка

Нанести два слоя продукта СТАРТЕР, до полного покрытия поверхности (см. техническую характеристику).

Другие типы подложки

Деревянные поверхности, пластиковый, металлический или другой материал, перед обработкой СТАРТЕР, должны быть обработаны специальными праймерами (в любом случае, консультироваться с нашим техническим отделом).

Нанесение

Продукт готов к употреблению.

Нанести неразбавленный продукт в один или два слоя, в зависимости от желаемой хроматической концентрации, крестообразного мазка соблюдая, в случае двойного слоя, минимальное время покраски между слоями. На последний слой после высыхания и, в любом случае, перед полным отверждением пройти шпателем из легкой пластмассы для достижения, желаемого эффекта.

Для нанесения продукта **ПОИНТ** на вышеуказанные поверхности, подвергающиеся частым уборкам, рекомендуется нанести поверх один слой **Ветрификанте** (покраску осуществлять не раньше чем через 24 часа после нанесения ПОИНТ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°C. Не наносить на горячие поверхности и на обращенные к солнцу поверхности или при относительной влажности 80%. Хранить продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
5-10		вода		вода		Нет	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый		=		0,93		да	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
См. карточку цветов		5 часов		=		да	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
нет/Да		12 часов		20 000 спз		ВОЗМОЖНО	
		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006