

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Защитная пигментированная отделка минерального вида (ссылаясь на краску или отделочное покрытие). Повышенная проникающая способность, используемая для удаления имеющихся пятен присутствующих на обрабатываемой поверхности с помощью минеральных и не минеральных лакокрасочных продуктов. Не образует сплошной пленки и, следовательно, абсолютно не модифицирует испарение подложки, однако, сохраняет полностью водоотталкивающую способность.

**ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:**

По окрашенным поверхностям: нанести один или два слоя, в зависимости от однородности цвета перекрашиваемого покрытия.

Рекомендуется наносить кистью, аккуратно укладывая продукт перекрестными и полукруговыми движениями. Нанесение должно производиться по полностью сухим поверхностям.

Температура при использовании +8°C, +30°C.

Максимальное разбавление при использовании: ЩАЛБАТУРА СИЛАНІДЗАТА 1 литр/ 4 литра воды.

Разбавление продукта в зависимости от особенных необходимостей обрабатываемой подложки. При необходимости оценить предварительные образцы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Разбавлять точным и одинаковым способом каждую партию товара для каждой обрабатываемой стенки, часто встряхивая продукт.

ЩАЛБАТУРА СИЛАНІДЗАТА не может замаскировать раковины, образованные из-за смывания краски.

При разведении - пригодность продукта утрачивается.

Часто смешивать разведенный продукт в банке во время процесса нанесения.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м <sup>2</sup> /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
15-20		Вода 1:4 максимум		вода		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1,4+/-0,1		Максимальное разведение 400%	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
по заказу		4-6 часов		34%		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		24 часа		=		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006