# INTONACHINO ADDITIVATO A GRANA MEDIA
# ИНТОНАКИНО АДИТИВАТО А ГРАНА МЕДИЯ
## Штукатура на основе гашеной извести.

**L-05**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Штукатура на основе долговыдержанного известкового теста, отборных наполнителей средней зернистости, непленкообразующих добавок в порошке. Особенно рекомендуется для декоративной обработки наружных и внутренних стеновых поверхностей. Идеальная грунтовка для КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А СПАТОЛА, если необходимо получить гладкий эффект. Невосприимчива к агрессии плесени, грибков и бактерий. Обладает отличной паропроницаемостью.

## ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

Подготовить подмостки для обеспечения более легкого и непрерывного нанесения вплоть до конструкционных краев (междуэтажные линии, аркады, кромки).

**По старым или заделанным штукатуркам со старыми красками** – удалить следы краски, грибков и плесени. Произвести тщательную гидроочистку и по еще влажной поверхности произвести выравнивание шпателем из нержавеющей стали, обрабатывать поверхность пластмассовой затиркой или губкой вращательными движениями.

**По свежей штукатурке,** если поверхность мелко затерта, для получения желаемого эффекта достаточно слоя, в противном случае нанести первый выравнивающий слой, а через 24 часа нанести второй отделочный слой.

**Предварительно смешанные материалы**-места шпатлевки и выступы, очистить от грязных пятен, нанести ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05. Ввиду большого количества существующих видов предварительно смешанных составов, перед осуществлением окончательной окраски рекомендуем производить пробу, нанося краску на небольшой участок поверхности.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя не менее 2-3 дней. При осуществлении работ защищать глаза. В случае попадания на кожу смыть большим количеством воды. Для состава характерно наличие светлых и темных оттенков. Не наносить по жестким бетонным основаниям, по предварительно сжатым и предварительно смешанным материалам. При проведении работ использовать одну производственную партию.

## ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение шпателем ИНТОНАКИНО АДИТИВАТО А ГРАНА МЕДИА – штукатурки на основе извести с добавлением непленкообразующих добавок в количестве менее 5% и отборных наполнителей средней зернистости, по поверхностям, подготовленным надлежащим образом.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теоретический расход в один слой м²/л | | Растворитель | | Очистка инструмента | | Нанесение валиком | |
| 1 | | вода | | вода | | | |
| Внешний вид и отделка | | Высыхание от пыли | | Удельный вес кг/л | | Нанесение кистью | |
| матовый | | | | 1,7 | 1 Kg | | |
| Цвета | | Высыхание на отлип | | Твердых веществ на объем | | Нанесение шпателем | |
| белый | | | | | | вода | |
| Наружное/внутреннее использование | | Полное высыхание | | Вязкость | S | Нанесение пульверизатором | |
| Да/Да | | 24 часа | | паста | | | |
| | | Возможность повторной покраски | | Температура воспламенения | | | |
| | | 24 часа | | | | | |

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006