PITTURA SILOSSANICA
ПИТТУРА СИЛОССАНИКА
Краска на основе чистой силоксановой смолы.

L-15

Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010)
Продукт Питтура Силоссаника содержит максимум 30 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высококачественная краска для внешних и внутренних работ, полученная из чистой силоксановой смолы. Обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Не закупоривает поры стен, не изменяет их испаряемость. Благодаря повышенному содержанию силоксановой смолы, образует эффективный барьер против дождя.

Устойчивость к влажному абразивному истиранию методом Уникум № 1005:	> 10000 циклов
Поглощение влаги (W24)	0,025 кг/ кв.м. h
Устойчивость к диффузии пара (СД)	0,05 м эквивалентных.

Значения W 24, СД относятся к полному циклу, состоящему из одного слоя пропитки или изолятора и двух слоев краски.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности с соляным налетом, плесенью и/или влагой должны быть восстановлены. Заштукатурить присутствующие отверстия или трещины с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ или РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Оставить до полного высыхания, если необходимо зачистить шкуркой и удалить пыль.

Железобетон: в зависимости от впитываемости поверхности обработать одним или несколькими слоями ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ или ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.

Необрабатываемые ранее штукатурки:

а) в хорошем состоянии: нанести один слой ИМПРЕНЬЯНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА.

б) новые, залатанные, старые и раскрошившиеся: нанести один или несколько слоев ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

Штукатурки, уже обработанные старыми красками:

а) в хорошем состоянии: нанести один слой ИМПРЕНЬЯНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА.

б) в условиях деградации, после реставрационных работ: нанести один или несколько слоев ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя ПИТТУРА СИЛОССАНИКА с интервалом 10 часов между нанесениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Новые штукатурки должны быть выдержаны и высушены, избегая попадания прямых солнечных лучей и сильного ветра. Не наносить в условиях особой влажности, при температуре ниже +5°C и выше +30-35°C, и относительной влажности выше 80%. Боится мороза. Хранить при температуре выше +5°C. Отделки, выполненные при помощи лакокрасочных продуктов, содержащих в качестве связующих смолы в эмульсии или «минеральные», можно мыть по прошествии 15 дней. Поэтому необходимо обеспечить защиту выполненной отделки в течение нескольких дней во избежание возможного смывания в случае дождя. Указанное время перекрываемости действительно при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 70%. Определить правильное разбавление в зависимости от различных баз используемого продукта при колеровке.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Силоксановая краска устойчивая к воздействию атмосферных факторов, обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкивающей способностью. Имеет матовый вид отделки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
7-8		вода		вода		0-15% вода, в зависимости от используемой базы	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1,56±2	1 Kg	0-%15% вода, в зависимости от базы, используемой при колеровке	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
белый и COLORSTUDIO		5 часов		52±2		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Да/Да		=		94 КУ		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		10 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 09/07