

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративная акрил-силоксановая пленка на водной основе, на базе эластичной, самообразующей сетчатую структуру акриловой дисперсии и силоксановых смол. Этот продукт обладает большой паропроницаемостью и водоотталкиваемостью.

Находит применение в декоративной отделке Эластомерного Цикла Против Трещин, с которым отлично совмещается по эластичности применяемой акриловой смолы, с отделкой и вуалированием ФАРИНА ДИ КВАРЦО и ХОББИ КВАРЦ и при архитектурной цветовой реставрации наружных фасадов и для декорирования внутренних помещений.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт готов к применению и должен быть нанесен на поверхность, которую нужно декорировать, используя тампон из губки (или другие типы тампонов в соответствии с опытом рабочего), нанося продукт на стену и работая однородными круговыми движениями.

Для нанесения на краску и известковую штукатурку рекомендуется разбавить водой в соотношении 1:1 для эффекта особенно прозрачного могут быть выполнены более сильные разбавления.

Возможно, также выполнить различные работы, используя различные приспособления, такие, например, как кисть для извести для эффекта перекрестных полос или круглых полос.

ОТДЕЛКА

Рекомендуется наносить два слоя ВЕЛАТУРА СИЛОССАНИКА Е1 с промежутком в 4-6 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5° С. Не наносить, кроме этого, на горячие или выставленные на солнце поверхности. Хранить банку хорошо закрытой при температуре от +5° С до +35° С.

Основные описания характерны в условии 20°С и 70 % относительной влажности

Теоретический расход в один слой м2/л 15-20		Растворитель вода		Очистка инструмента вода		Нанесение валиком Не рекомендуется	
Внешний вид отделки ==		Высыхание от пыли =		Удельный вес кг/л 1,1		Нанесение кистью Готов к использованию	
Цвета Карточка цветов Calce e Silossani		Высыхание на отлип 3 часа		Твердых веществ на объем 21,6		Нанесение шпателем ==	
Внутренняя/наружная отделка Да/Да		Высыхание на глубину 4-6 часов		Вязкость 4,000 cps		Нанесение краскопультom =	
=		Возможность повторной покраски 4-6 часов		Температура воспламенения =		Нанесение тампоном Готов к применению	

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006