Rivestimento al silicato fine B1 “Silanizzato”
Ривестименто ал силикато финне B1 “Силанидзато”
Покрытие на силикатах.

L-21

Покрытие на силикатах с гранулометрией 0.7 mm (max).

Минеральное покрытие тонкой структуры для декорирования наружных фасадов; можно применять также как выравнивающий раствор для рустованных поверхностей для отделки с **Питтура ал Силикато Кварцо Финне A1 и Кварцо Медио A2**. Может быть покрыто **Велатура силоссаника E1** для достижения декоративного бархатистого эффекта.

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка:
(новые, выдержанные, сухие и чистые)
Штукатурка на воздушной извести
Штукатурка на гидравлической извести
Штукатурка на цементной извести
Бетонные штукатурки
Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

Подготовка поверхностей

Удалить имеющиеся пятна грязи и очистить щеткой отслоившиеся части.

Подходящие поверхности – нанести один слой вручную кистью **Фиссативо-Дилуетне ал Силикато** разбавленное ½ водой**.**

Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностями: нанести один слой **Фиссативо ал Силикато,** разбавленный 1:2 с водой; после высыхания нанести один слой **Фондо Риемпитиво ал Силикато** (см. соответствующие технические характеристики) , в случае сильных структурных неравномерностей , нужен первый слой выравнивания **Ривестименто ал Силикато Финне.**

Поверхности со старыми красками : удалить старую краску , избегая применения растворителей и нанести один слой **Фиссативо-Дилуенте ал Силикато,** разбавленный ½ водой **.**

Железобетон: напоминаем Вам, что несмотря на хорошую агдезию, все покрытия на силикатах , по причине их большой проницаемости и к CO_2, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавение железа арматуры.

Нанесение

Нанести **Ривестименто ал Силикато Финне B1** шпателем из нержавеющей стали. Сразу после распределения материала выровнять поверхность тем же шпателем.

После нанесения предохранять поверхность в течение 24 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях, выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха 80%. Сохранять продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

Теоретический расход В один слой м2/л 1,6-2	Растворитель вода	Способ мытья инструмента Вода	Нанесение валиком нет
Внешний вид отделки матовый	Высыхание от пыли =	Удельный вес кг/л 1.7	Нанесение кистью нет
Цвета Белый и по Колорпро	Высыхание на отлип 5 часов	Твердых веществ на объем 54,25	Нанесение шпателем да
Наружная/внутренняя отделка Да/ДА	Высыхание на глубину 12 часов	Вязкость =	Нанесение краскопультом Нет
=	Возможность повторной покраски 12 часов	Температура воспламенения ==	=

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006