

Rivestimento al Silicato ad effetto Civile B 2 “Silanizzato”
Ривестименто ал Силикато ад эффетто Чивиле В2 “Силаниizzato”
Покрытие на силикатах.

L-23



Покрытие на силикатах с зернистостью, похожей на нормальную штукатурку ≈ 1 mm.

Минеральное покрытие тонкой структуры для декорирования наружных фасадов, прежде всего при консервативном реставрировании фасадов Исторических Центров. Может быть покрыто **Велатура Силосаника Е1**, для декоративных эффектов велюра.

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка:

(новые, выдержанные, сухие и чистые)

Штукатурка на воздушной извести

Штукатурка на гидравлической извести

Штукатурка на цементной извести

Бетонные штукатурки

Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

Подготовка поверхностей

Удалить имеющиеся пятна грязи и очистить щеткой отслоившиеся части.

Подходящая штукатурка: почистить возможные пятна и покрыть одним слоем Фиссативо – Дилуенте ал Силикато, разбавленным 1:2 водой.

Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностями (заделки подходящими растворами) : нанести один слой **Фиссативо – Дилуенте ал Силикато**, разбавленный 1:2 с водой; после высыхания нанести один слой **Фондо Риempитиво ал Силикато** (см. соответствующие технические характеристики) или , в случае сильных структурных неравномерностей , первый слой выравнивания **Ривестименто ал Силикато ад эффетто Чивиле В2**.

Поверхности со старыми покрытиями: удалить старую поверхность , избегая применения растворителей, нанести один слой **Фиссативо – Дилуенте ал Силикато**, разбавленный 1:2 с водой.

Железобетон: напоминаем Вам, что, несмотря на хорошую адгезию, все покрытия на силикатах, по причине их большой проницаемости и к CO₂, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавление железа арматуры.

НАНЕСЕНИЕ

Нанести **Ривестименто ал Силикато ад эффетто Чивиле В2** шпателем из нержавеющей стали. Сразу после распределения материала выровнять поверхность тем же шпателем.

После нанесения предохранять поверхность в течение 24 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях, выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха 80%. Хранить продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

Теоретический расход В один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента Вода		Нанесение валиком	
С.а. 2		вода				нет	
Внешний вид отделки		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.7		нет	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и по Колорпро		5 часов		53.85		да	
Наружняя/внутренняя отделка		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопультом	
Да/ДА		12 часов		=		Нет	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		==			

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006