

Rivestimento al silicato medio B3 "Silanizzato"
Ривестименто ал Силикато медио В3 "Силанидзато"
Покрытие на силикатах.

L-25



Покрытие на силикатах с гранулометрией 1,2 mm.

Минеральное покрытие средней структуры для декорирования наружных фасадов. Может быть покрыто **Велатура силоссаника Е1** для достижения декоративного бархатистого эффекта.

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка:

(новые, выдержанные, сухие и чистые)

Штукатурка на воздушной извести

Штукатурка на гидравлической извести

Штукатурка на цементной извести

Бетонные штукатурки

Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Удалить имеющиеся пятна грязи и очистить щеткой отслоившиеся части.

Подходящие поверхности – нанести один слой вручную кистью **Фиссативо Дилуенте ал Силикато**, разбавленный 1:2 водой.

Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностями: нанести один слой **Фиссативо Дилуенте ал Силикато**, разбавленный 1:2 с водой; после высыхания нанести один слой **Фондо Риеспитиво ал Силикато** (см. соответствующие технические характеристики) в случае сильных структурных неравномерностей нужен первый слой выравнивания **Ривестименто ал Силикато В1**.

Поверхности со старыми красками: удалить старую краску, избегая применения растворителей и нанести один слой **Фиссативо Дилуенте ал Силикато**, разбавленный 1:2 водой.

Железобетон: напоминаем Вам, что несмотря на хорошую адгезию, все покрытия на силикатах, по причине их большой проницаемости и к CO₂, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавление железа арматуры.

Нанесение

Нанести **Ривестименто ал Силикато Медио В3** шпателем из нержавеющей стали. Сразу после распределения материала выравнивать поверхность тем же шпателем.

После нанесения защищать поверхность в течение 24 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях, обращенных к солнцу или при относительной влажности воздуха 80%. Хранить продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

Теоретический расход В один слой м ² /л 0,9-1,2		Растворитель вода		Очистка инструмента Вода		Нанесение валиком нет	
Внешний вид отделки матовый		Высыхание от пыли =		Удельный вес кг/л 1.7		Нанесение кистью нет	
Цвета Белый и по Колорпро		Высыхание на отлип 5 часов		Твердых веществ на объем 53,60%		Нанесение шпателем да	
Наружная/внутренняя отделка Да/Да		Высыхание на глубину 12 часов		Вязкость =		Нанесение краскопультом Нет	
=		Возможность повторной покраски 12 часов		Температура воспламенения ==		=	

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006