RIVESTIMENTO SILOSSANICO MEDIO
РИВЕСТИМЕНТО СИЛОССАНИКО МЕДИО

L-27

Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010)
Продукт Ривестименто Силоссанико медио содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толстый лакокрасочный продукт, состоящий из специальных силоксановых смол, отборных наполнителей с шаровидной мраморной крошкой, размером от 0,7 мм до 1,2 мм.

Высокая водонепроницаемость и отличная паропроницаемость позволяют из этого толстого покрытия сделать идеальный продукт для отделки старых и новых стеновых покрытий, придающий хроматический и декоративный, крайне приятный вид, а не вид пластиковой корки.

Может быть использован как первый слой как альтернатива нашего продукта РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ для выравнивания имеющихся дефектов поверхностей, образованных из-за неровностей поверхности или из-за неровностей, образованных на старой краске и покрытии.

Впитываемость воды W 24:	0.5	DIN 52617
Плотность воздушного эквивалента Sd.	0.1	DIN 18550
W24 x Sd:0.005		DIN 18550 (W24 x Sd<0,1)

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Нанесение лакокрасочных минеральных/синтетических и минеральных продуктов должно производиться по новым штукатуркам, выдержанным как минимум 4 недель.

Поверхности должны быть очищены от пыли и грязи и от подвижных частей старой краски или покрытия. Нанести как подготовительный слой ИМПРЕНЬАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА или ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ. Это способствует немедленному проникновению вглубь обрабатываемой поверхности, улучшению водоотталкивающей способности и улучшению сцепления. На очень пористые или очень гладкие, или плохо впитывающие поверхности всегда рекомендуется нанести один слой ПИТТУРА СИЛОССАНИКА или ПИТТУРА СИЛОССАНИКА РИЕМПИТИВА этого же цвета (разбавленного на 5-10% больше рекомендуемого).

ОТДЕЛКА

Наносить РИВЕСТИМЕНТО СИЛОССАНИКО МЕДИО металлическим или пластмассовым шпателем, равномерно распределяя продукт одинаковой толщины. По влажному продукту работать пластмассовым шпателем или мелко-губчатой затиркой, выполняя круговые или подобные движения для достижения, желаемого эстетического эффекта. Рекомендуется наносить продукт из одной и той же партии товара. Не рекомендуется наносить продукт на один и тот же фасад в разное время. Если обрабатываемые поверхности имеют большую площадь, необходимо заранее предусмотреть такую возможность возобновления работ, чтобы стыки попадали на междуэтажные линии, водостоки и архитектурные кромки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Наносить на высушенные и выдержанные поверхности, избегая попадания прямых солнечных лучей. Не производить работы при сильном ветре, при температуре ниже +5°C и выше +30-35°C и относительной влажности выше 80%. Покрытия, выполненные при помощи любых лакокрасочных продуктов, содержащих в качестве связующих смоляные эмульсии, можно мыть по прошествии ориентировочно 15 дней при нормальных условиях. Поэтому необходимо обеспечить защиту выполненной отделки в течение нескольких дней во избежание возможного смывания в случае дождя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
0,5-0,7		ВОДА		ВОДА, готов к использованию		=	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матво-рустованный		=		1,72±0,02	1 Kg	=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и По профессиональной системе		4-6 часов		54±1		Металлическим, пластмассовым шпателем, губчатой затиркой	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
ДА/ДА		24 часа		=		=	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		Расфасовка 15литров = 26,250 кг Са	
		Да, после надлежащей подготовки		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 09/07