

RIVESTIMENTO SILOSSANICO FINE РИВЕСТИМЕНТО СИЛОССАНИКО ФИНЕ

L-29



Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой
 Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. VA/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010)
 Продукт Ривестименто Силоссанико фине содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толстый лакокрасочный продукт, состоящий из специальных силиконовых смол, отборных наполнителей с шаровидной мраморной крошкой, размером от 0,2 мм до 0,8 мм.

Высокая водоотталкивающая способность и отличная паропроницаемость позволяют из этого толстого покрытия сделать идеальный продукт для отделки старых и новых стеновых покрытий, придающий хроматический и декоративный, крайне приятный вид, а не вид пластиковой корки.

Может быть использован как первый слой как альтернатива РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ для выравнивания имеющихся дефектов поверхностей, образованных из-за неровностей поверхности или из-за неровностей, образованных на старой краске и покрытии.

Впитываемость воды W 24:	0.4	DIN 52617
Плотность воздушного эквивалента Sd:	0.1	DIN 18550
W24 x Sd:	0.004	DIN 18550 (W24 x Sd<0,1)

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Нанесение лакокрасочных минеральных/синтетических и минеральных продуктов должно производиться по новым штукатуркам, выдержанным как минимум 4 недели.

Поверхности должны быть очищены от пыли и грязи и от подвижных частей старой краски или покрытия. Нанести как подготовительный слой ИМПРЕНЪАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА или ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ. Это способствует немедленному проникновению вглубь обрабатываемой поверхности, улучшению водоотталкивающей способности и улучшению сцепления. На очень пористые или очень гладкие, или плохо впитывающие поверхности всегда рекомендуется нанести один слой ПИТТУРА СИЛОССАНИКА или ПИТТУРА СИЛОССАНИКА РИЕМПИТИВА этого же цвета или ФИНИТУРА ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ (разбавленного на 5-10% больше рекомендуемого).

ОТДЕЛКА

Наносить РИВЕСТИМЕНТО СИЛОССАНИКО ФИНЕ металлическим или пластмассовым шпателем толщиной 800 м, равномерно распределяя продукт одинаковой толщины. По влажному продукту работать пластмассовым шпателем или мелко-губчатой затиркой, выполняя круговые или подобные движения для достижения желаемого эстетического эффекта. Рекомендуется наносить продукт из одной и той же партии товара. Не рекомендуется наносить продукт на один и тот же фасад в разное время. Если обрабатываемые поверхности имеют большую площадь, необходимо заранее предусмотреть такую возможность возобновления работ, чтобы стыки попадали на междуэтажные линии, водостоки и архитектурные кромки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Наносить на высушенные и выдержанные поверхности, избегая попадания прямых солнечных лучей. Не производить работы при сильном ветре, при температуре ниже +5°C и выше +30-35°C и относительной влажности выше 80%. Покрытия, выполненные при помощи любых лакокрасочных продуктов, содержащих в качестве связующих смоляные эмульсии, можно мыть по прошествии ориентировочно 15 дней при нормальных условиях. Поэтому необходимо обеспечить защиту выполненной отделки в течение нескольких дней во избежание возможного смывания в случае дождя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
0,9-1,1		ВОДА		ВОДА, готов к использованию		=	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матво-рустованный		=		1.73±0,02		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и Профессиональная серия		4-6 часов		54±1		Металлическим, пластмассовым шпателем, губчатой затиркой	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА/ДА		24 часа		=		=	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		Расфасовка 15литров = 26,250 кг Са	
		Да, после надлежащей подготовки		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 09/07