

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матовый праймер / грунтовка под эмаль, которая обеспечивает максимальное долгосрочное сцепление с окрасочными составами, нанесенными как снаружи, так и внутри. Пригоден для нанесения на железо, дерево и стены.

Достаточная эластичность, устойчив к микродеформациям основания.

Даже одного слоя достаточно для создания укрепляющего основания, плотного и готового к ошкуриванию.

Удобен в нанесении, отлично выравнивается и имеет достаточную укрываемую способность.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль, обеспылить.

Очистить от имеющихся пятен формочной краски или жира тканью, смоченной растворителем, дать полностью высохнуть, зачистить шкуркой и обмести поверхность.

Нанести один или два слоя антикоррозийного состава **ГЛАДИУМ** или **ПИНТОКРОМ** или **СУПЕРГЛАДИУМ**, технические аннотации **A11, A07, A09**.

Дерево: Удалить старые слои краски, имеющие плохое сцепление, подшпаклевать, зачистить и обмести поверхность.

ОТДЕЛКА

Нанести один или два слоя **АНДЕРФЛЕКС** с интервалом 12 часов, через 12 часов нанести два слоя отделочной эмали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, обращенным к солнцу во время проведения работ. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение одного или двух слоев **АНДЕРФЛЕКС** толщиной по 35 микрон каждый – состава на основе эластичной алкидной смолы, пигментов и наполнителей с высокой укрывающей и заполняющей способностью.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ		СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ		5%-10% СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		1-2 ЧАСА		1,6		5%-10% СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ		2-3 ЧАСА		43		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		4000-5000 спз		15% СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		ДИАМЕТР СОПЛА 1,5-1,7 мм. ДАВЛЕНИЕМ 3 Атм.	
		12 ЧАСОВ		35 °С			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006