CALCE ANTICA ADDITIVATA A PENNELLO
КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А ПЕННЕЛЛО
Краска на основе долговыдержанной бикарбонатной извести.

L-01

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Краска на основе долговыдержанной гашеной извести, естественных земель, непленкообразующих добавок в порошке.
Особенно рекомендуется для декоративной отделки как наружных, так и внутренних стеновых поверхностей.
Невосприимчива к агрессии плесени, грибов и бактерий. Может колероваться универсальными неорганическими красителями.
Обладает отличной паропроницаемостью.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
Подготовить подмостки для обеспечения более легкого и непрерывного нанесения вплоть до конструкционных краев (междуэтажные линии, аркады, кромки).
По новой штукатурке: Нанести непосредственно два или три слоя извести КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А ПЕННЕЛЛО кистью, желательно круглой.
Желательно, чтобы первый слой был белого цвета, согласно традиции.
В случае слишком сухих подложек увлажнить их водой. Соблюдать интервал 9-12 часов между нанесением слоев.
По старым или заделанным штукатуркам со старыми красками: Удалить следы краски, грибов и плесени.
Произвести тщательную гидроочистку и по еще влажной поверхности нанести непосредственно два или три слоя КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А ПЕННЕЛЛО с интервалов 12 часов.
Разбавить первый слой водой на 40-50%, второй слой - на 25-30%.
Предварительно смешанные материалы: Зачистить места шпатлевки и выступы, очистить от грязевых пятен, нанести ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05. Ввиду большого количества существующих видов предварительно смешанных составов, перед осуществлением окончательной окраски рекомендуем производить пробу, нанося двумя или тремя слоями КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А ПЕННЕЛЛО на небольшой участок поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя в течение не менее двух-трех дней.
При осуществлении работ защищать глаза. В случае попадания на кожу смыть большим количеством воды.
Для состава характерно наличие светлых и темных оттенков. При осуществлении работ использовать одну и ту же производственную партию состава.
Не наносить по плотным бетонным основаниям и по предварительно сжатым материалам.
Для цветов, получаемых с помощью цветометра, перемешивать дрелью и специальным винтом.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Нанесение КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А ПЕННЕЛЛО - краски на основе извести, непленкообразующих добавок в количестве менее 5% и естественных глин (земель, земляных красок) по надлежащим образом подготовленным основаниям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		ВОДА		ВОДА		=	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		=		1,35		1°СЛОЙ 40%-50% 2°СЛОЙ 25%-30%	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ, И COLORPRO		5-6 ЧАСА		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость	S	Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		=		ПАСТООБРАЗНАЯ		=	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		=	
		9-12 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2006