

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Ксилосленьо Импреньанте Антитарло:** прозрачный или заколерованный продукт, для наружных и внутренних работ, в сочетании с Ксилосленьо Фондо Антитарло или Ксилосленьо Антитарло для оптимальной защиты против агрессивного воздействия паразитов дерева. Не образует пленки, но проникает вглубь поры, осуществляет воздействие против древесного червя, и полностью защищая дерево от воздействия агрессивных физических и биологических факторов.

**Ксилосленьо Импреньанте Антитарло** также защищает дерево от других насекомых (серна и т.п.)

**Ксилосленьо Импреньанте Антитарло** прошел эффективное испытание в соответствии с Европейским протоколом UNI EN 46, не ухудшает свои качества при воздействии света. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 188885.

**ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:**

**ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:**

**Новое дерево:** Дерево должно быть выдержанным и сухим (максимально допустимая влажность -13%).

Удалить имеющиеся следы жира или смоляные составы с помощью скипидара или другим подходящим растворителем. Зачистить поверхность мелкозернистой абразивной бумагой (по направлению волокон) и обеспылить.

**Старое дерево:** если поверхность уже была обработана, то удалить имеющееся покрытие с помощью наждачной бумаги или подходящим удалителем краски. Ополоснуть водой и аммиаком и/или обеспылить поверхность.

Перед нанесением **Ксилосленьо Импреньанте Антитарло**, при желании получить высокую защиту дерева, обработать поверхность с помощью Ксилосленьо Антитарло, а потом с помощью Ксилосленьо Фондо Антитарло.

**ОТДЕЛКА**

Через 20-30 минут после нанесения Ксилосленьо Импреньанте Антитарло, бесцветный или заколерованный, слегка протереть куском шерстяной ткани. Как минимум через 24 часа, если необходимо, зачистить мелкозернистой абразивной бумагой и нанести один или два слоя Ксилосленьо Импреньанте антитарло.

Через 24 часа, в зависимости от желаемой отделки, глянцевой или восковой, нанести один или два слоя бесцветного КСИЛОСЛЕНЬО ФЛАТИНГ или бесцветного КСИЛОСЛЕНЬО ЧЕРАТО или другие краски в зависимости от финального эффекта.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +10°C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре ниже +5°C.

**ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

Нанесение одного слоя **Ксилосленьо Импреньанте Антитарло** с помощью кисти или валика.

Теоретический расход в один слой м <sup>2</sup> /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
15		Скипидар		Скипидар		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		2 часа		0,85		Готовый к использованию	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Карточка цветов и Колор студия		5 ЧАСОВ		18		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА/ДА		24 ЧАСА		30" FORD 4		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		24 ЧАСОВ		35 °C			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006