RISANA PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA
РИЗАНА ПИТТУРА СУПЕРЛАВАБИЛЕ ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА

E-17

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Моющаяся противоплесневая краска для старых и новых стеновых поверхностей, надолго обеспечивает защиту от микроорганизмов и плесени, уменьшая бактериальное заражение и распространение микробов в помещениях. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12383.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ АНТИМУФФА, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548 или с помощью РИЗАНА АНТИМУФФА СПРЕЙ, регистрационный номер Министерства здравоохранения 19120. Оставить до полного высыхания. Шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, технические аннотации D-15, D-17.

Нанести один слой изолирующего состава АКРИЛБЛОК, БЛОККАМУРО, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-01,03,05. в зависимости от типа подложки. Для предварительно смешанных наносить один слой изолирующего состава на основе растворителя без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя РИЗАНА ПИТТУРА СУПЕРЛАВАБИЛЕ ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА с интервалом в 4-5 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить при температуре выше +5 °C в плотно закрытой банке вдали от тепла. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 °C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение моющейся гербицидно - фунгиницидной водной краски РИЗАНА ПИТТУРА СУПЕРЛАВАБИЛЕ ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА на основе специальных противоплесневых добавок винилверсатических смол в дисперсии и диоксида титана с помощью кисти или валика. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12383.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		20%	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Бархатисто-матовый		=		1,513 г/л	1 Kg	20%	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		3-4 часа		18		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Нет/Да		12 часов		12000 спз		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		4-5 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2006