

DUETTO OPACO
ДУЕТТО ОПАКО
Эмаль для внутренних и внешних поверхностей.

B-11



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Синтетическая сверхтонкая эмаль с матовой отделкой для деревянных и железных поверхностей с высокой заполняющей способностью, обладающая легкой растушевываемостью.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль. При необходимости использовать преобразователь ржавчины **МЕТАЛФЛИКС**, техническая аннотация A01. Обеспылить поверхность. Очистить от имеющихся пятен формочной краски или жира тканью, смоченной растворителем. Дать полностью высохнуть. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить. Нанести один или два слоя антикоррозионного состава **ГЛАДИУМ**, **ПИНТОКРОМ** или **СУПЕРГЛАДИУМ**, технические аннотации A11, A07, A09. Дать хорошо высохнуть в течение не менее 24 часов. Зачистить шкуркой и обеспылить поверхность. Нанести один или два слоя **АНДЕРФЛЕКС**, техническая аннотация A-15.

Оцинкованный лист: очистить от имеющихся солей цинка, аккуратно обезжирить с помощью растворителя или подходящих поверхностно активных веществ, нанести один слой **МУЛЬТИФОНДО**, оставить высыхать не менее чем на 24 часа.

ПВХ: Тщательно обезжирить поверхность, нанести один слой **МУЛЬТИФОНДО**, техническая аннотация A17, оставить высыхать не менее чем на 24 часа.

Новые деревянные поверхности: Зашпатлевать имеющиеся отверстия с помощью **РОСТУККО ИН ПАСТА**, дать высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

Ранее окрашенные деревянные поверхности, если плохо сохранились, то удалить следы старой краски и зачистить шкуркой. Хорошо сохранившиеся деревянные поверхности обезжирить и зачистить шкуркой. Нанести один или два слоя **ЧЕТЕТЕКС**, при выполнении внутренних работ или **АНДЕРФЛЕКС**, при выполнении наружных работ, дать полностью высохнуть не менее 24 часов.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **ДУЕТТО ОПАКО** с интервалом не менее 24 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, во время нанесения находящимся под лучами солнца. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев **ДУЕТТО ОПАКО** (по 35 микрон каждый) - матовой эмали на основе модифицированной алкидной смолы и высокоочищенных пигментов, по надлежащим образом подготовленным основаниям при проведении внутренних работ.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на кв.м 13		Разбавитель		Очиститель оборудования		Нанесение валиком	
Внешний вид и отделка		Синтетический растворитель		Синтетический растворитель		5-10% Синтетический растворитель	
МАТОВЫЙ		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
Цвета		2-3 часа		1,13		5-10% Синтетический растворитель	
Белый, черный		Сухой на ощупь через		Твердые по весу		Нанесение шпателем	
Наружно./внутреннее использование		6-7 часов		36		=	
ДА/ДА		Полностью сухой через		Вязкость		Воздушный краскопульт	
=		24 часа		К. У. 85		15-20% Синтетический растворитель	
		Можно наступать		Точка воспламенение		Диаметр сопла -1,5-1,7 мм. Давление – 2 Атм.	
		24 часа		35 ГРАДУСОВ			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006