

TATTOO KRAKELIUR
TATTU KRAKELJUR
Промежуточный продукт для эффекта «растрескивания».



Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВА/Л): /200г/л/ (2010).
 Продукт Татту Кракелюр содержит максимум 48 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Промежуточный прозрачный продукт для эффекта «растрескивания».
 Специально предназначен для декорирования стеновых поверхностей со специальным эффектом таким, как кожа крокодила. Придает пленке краски, на которую наносится, особенный эффект, не меняя собственных характеристик.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: полностью удалить, обеспылить.

Стеновые поверхности с присутствием плесени: после очистки продезинфицировать при помощи РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ. Регистрационный номер Министерства Здравоохранения 11548. Дать полностью высохнуть.

Внутренние поверхности шпаклевать с помощью РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, наружные поверхности с помощью СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ.

Нанести один слой соответствующего изолирующего состава в зависимости от типа поверхности: АКРИЛБЛОК, БЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. Для смесей рекомендуется наносить только один слой изолирующего состава без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.

ОТДЕЛКА

Грунтовочный слой дать полностью высохнуть в течение 24-48 часов. Нанести два слоя ТАТТУ КРАКЕЛЮР шерстяным валиком, с интервалом между нанесениями в 2 часа. После нанесения второго слоя прозрачного ТАТТУ КРАКЕЛЮР подождать 2 часа и нанести выбранный отделочный продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°C. Не размешивать состав миксером или с помощью механического оборудования, размешивать вручную шпателем. Соблюдать расход, указанный в аннотации, иначе переделка и восстановление будут невозможны, а цвет будет отличаться от цвета, представленного в образцах.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12-14		=		вода		Готов к использованию	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый		30-60 мин		1,030		Готов к использованию	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Прозрачный, бесцветный		2-3 часа		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
нет/Да		16-18 часов		=		=	
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения			
4 года		2-3 часа		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2011