LIBELLULA ANTIMUFFA

ЛИБЕЛЛУЛА АНТИМУФФА

Водоэмульсионная моющаяся, дышащая, противоплесневая краска с высокой укрывистостью.

E-19

Матовая краска для внутренних поверхностей и потолков
Согласно директиве ЕС предельно допустимое содержание ЛОС для этого продукта (кат.ВА/а):75**г/л**(2007)/ 30 **г/л**(2010)
Продукт Либеллула Антимуффа содержит максимум 2 **г/л ЛОС**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Водоэмульсионная краска для внутренних стеновых поверхностей. Легко наноситься, обладает высокой укрывистостью и прекрасной паропроницаемостью. Создает высококачественную отделку бархатисто-матового вида.

Содержит специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость к образованию плесени даже при самых неблагоприятных условиях.

Паропроницаемость согласно ISO 7783-2: 3200г/м2д sd = 0.0065 m μ < 100

Устойчивость к влажному истиранию согласно UNI 10560: ~ 1000 циклов

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

Для того чтобы выровнять поверхность и сделать ее более гладкой, необходимо отштукатурить с помощью РОСТУККО ин паста или ин полвере.

Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛВЛОК, БЛОККАМУРО, РОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.

Предварительно смешанные материалы: для обработки поверхностей выровненных предварительно смешанными материалами или штукатуркой в порошке рекомендуется использовать изолирующий состав на растворителе (без запаха) ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.

Стеновые поверхности с присутствием плесени: после очистки сухим способом, обработать с помощью РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ.

После высыхания тщательно очистить щеткой и удалить пыль. Если наросты особенно плотные, то повторить обработку поверхности.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя ЛИБЕЛЛУЛА АНТИМУФФА с интервалом 4-5 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºC. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 ºC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение дышащей, водоэмульсионной краски для внутренних работ ЛИБЕЛЛУЛА АНТИМУФФА с помощью кисти, валика или распылителя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20º С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		30%-40% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый		=		1.60±0,02	1 Kg	30%-40% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		15-30 МИН		41±0,01		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	s	Нанесение пульверизатором	
нет/Да		4-6 часов		К. У. 125-130		30% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.5 мм Давление 2.5-3 атм. Диаметр сопла 0,66 мм Давление 100-200 атм.	
		4-5 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 04/2009