# RISANA
# РИЗАНА
## Моющая противоплесневая водная краска.

**E-01**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Моющаяся противоплесневая краска для стен, надолго обеспечивает защиту старых и новых стен от микроорганизмов и плесеней, уменьшая бактериальное заражение и распространение микробов в помещениях. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12383.

## ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

**Гражданская штукатурка:** Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

**Краски и лаки в дисперсии**: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

**Краски на основе извести или силикатов**: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

**Поверхности, пораженные плесенью:** после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания. Шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, технические аннотации D-15, D-17.

**Нанести один слой изолирующего состава** АКРИЛБЛОК, БЛОККАМУРО, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-01,03,05. в зависимости от типа подложки. Для предварительно смешанных наносить один слой изолирующего состава на основе растворителя без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05.

## ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя РИЗАНА с интервалом в 4-5 часов.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить при температуре выше +5 ºC в плотно закрытой банке вдали от источников тепла. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºC.

## ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение моющейся гербицидной - фунгиницидной водной краски РИЗАНА на основе специальных противоплесневых добавок винилверсатических смол в дисперсии и диоксида титана с помощью кисти или валика. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20º С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теоретический расход в один слой м²/л | | Растворитель | | Очистка инструмента | | Нанесение валиком | |
| 12 | | вода | | вода | | 30% вода | |
| Внешний вид и отделка | | Высыхание от пыли | | Удельный вес кг/л | | Нанесение кистью | |
| Бархатисто-матовый | | = | | 1,38 | 1 Kg | 30-40% вода | |
| Цвета | | Высыхание на отлип | | Твердых веществ на объем | | Нанесение шпателем | |
| Белый и COLORPRO | | 3-4 часа | | = | | = | |
| Наружное/внутреннее использование | | Полное высыхание | | Вязкость | S | Нанесение пульверизатором | |
| Нет/Да | | 12 часов | | 25000 спз | | = | |
| = | | Возможность повторной покраски | | Температура воспламенения | | = | |
| | | 4-5 часов | | = | | | |

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2006