7 BELLO
7 БЕЛЛО
Акриловая краска для внутренних работ.

F-02

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водно-дисперсионная акриловая краска с высокими характеристиками стойкости к мойке и мокрому истиранию (> 10000 циклов по ASTM D2486). Специально предназначена для окраски обоев.
Класс стойкости к мойке 1 по ISO 11998 – Впитывание грязи (DE) по UNI 10972 - ниже 0,6.
Экологически чистая краска. Данная краска, имея в своем составе очень малое количество летучих органических веществ, на этапе нанесения и высыхания не выделяет вредных для здоровья и окружающей среды веществ.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Строительная штукатурка: обеспечьте выдержку. Перед нанесением краски удалите все грязные пятна.
Дисперсионные краски и лаки: если они прочно прилегают к поверхности, очистите их сухим или влажным способом, в противном случае полностью счистите и выполните промывку водой.
Супердышащие или клеевые краски: полностью счистите, удалите пыль.
Выполните внутренние штукатурные работы, используя РОСТУККО ИН ПАСТА или РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ.
Нанесите слой изоляционного состава, выбирая наиболее подходящий для типа основы: АКРИЛФИКС, БЛОККАМУРО, АКРИЛБЛОК, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. Для штукатурных смесей наносите исключительно один слой изоляционного состава без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.

ОТДЕЛКА

После полного высыхания грунтовки нанесите два слоя **7 БЕЛЛО** с перерывом около 4-6 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносите краску при температуре воздуха, основы или краски ниже + 5 °C. Не наносите на горячие поверхности или поверхности под воздействием солнечных лучей. Храните в плотно закрытой банке при температуре выше + 5 °C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение суперкраски 7 БЕЛЛО для внутренних работ на основе дисперсии акриловой смолы и специально подобранных светостойких пигментов кистью, валиком или распылением.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		вода		5-10% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Матовый		=		1,34±0,02		5-10% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый		30 минут		42±1		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Нет/Да		12 - 16 часов		Ротационный вискозиметр 120		5% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.5-1.7 мм Давление 2.5-3 атм	
		4-6 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 04/2012