

**MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA +**  
**МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ ФОРМУЛА +**  
**Супермоющаяся, суперукрывистая краска для наружных и внутренних работ**

F-05



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Супермоющаяся высококонцентрированная краска для наружных стеновых поверхностей. Высокоукрывистая, высокодисперсионная и обладающая высокой степенью белизны.

Паропроницаемость сухой пленки, в сочетании с исключительной стойкостью к истиранию, делают краску идеально пригодной как для декоративной обработки помещений, так и для защитной обработки наружных стен.

Стойкость к влажному истиранию 24 000 цикла по методу UNICIM.

**ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ**

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

**Внутренняя штукатурка:** Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

**Краски и лаки в дисперсии:** Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить окрасочный состав, промыть поверхность водой.

**Краски на основе извести или силикатов:** Полностью удалить, обеспылить поверхность.

**Поверхности, пораженные плесенью:** после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Дать полностью высохнуть.

Внутреннюю шпаклевку выполнить при помощи РОСТУККО ИН ПАСТА или РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ или ФОНДО А РАЗАРЕ.

Нанести один слой изолирующего состава, следя за тем, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛБЛОК, БЛОККОМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО, технические аннотации D-1-D-3-D-5-D-7-D-9. По предварительно смешанным составам наносить исключительно один слой изолирующего состава на растворителе ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО (см. в приложении рекомендации по применению).

**ОТДЕЛКА**

Дать полностью высохнуть, нанести два слоя МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ ФОРМУЛА + с интервалом приблизительно 4-5 часов между слоями. Для предотвращения образования плесени добавить в краску БИОС К, технические аннотации E-07. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12381.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям, не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже +5° С. Укрывать от дождя в течение не менее двух-трех дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°С.

\* Для цветов, получаемых из базы Deer и Extra deer, разбавление должно быть от 0 до 10% максимум по объему, а так же в зависимости от впитываемости подложки.

**ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

Нанесение супермоющейся краски для наружных и внутренних работ МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ ФОРМУЛА+ на основе винилверсатической смолы в дисперсии и отборных светостойких пигментов - с помощью кисти, валика или распылителя.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
14		Вода		вода		До 30%-40% вода*	
Внешний вид отделки		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
матовый		=		1,3		До 30%-40% вода*	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и ColorPro		1 час		46		=	
Наружное/Внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопультом	
Да/да		24 часов		13000 спз		До 30%- 40% вода*	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенение		Диаметр сопла 1,5-1,7. Давление 2.5-3 атм. Диаметр сопла 0,66 мм. Давление 100-200 атм.	
		4-5 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 08/2008