

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обладает отличной укрывистостью и легкостью использования, создает приятно сатиновую пленку с высочайшим сопротивлением к влажному истиранию, выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560 – DIN 53778, класс истирания 1, согласно ISO 11998. Может быть использована на наружных поверхностях, но только на достаточно высушенных (U.R.<13%), чистых и хорошо подготовленных. Идеальная грунтовка для TATTU MAT и TATTU METAL.

Продукт обладает очень эффективными бактерицидными свойствами и используется для обработки внутренних помещений, в которых необходима частая уборка и длительная защита от микроорганизмов.

Регистрационный номер в Министерстве здравоохранения № 19003.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

ВНУТРИ

Новые стены с «гражданской» отделкой: аккуратно зачистить щеткой и удалить пыль. Заштукатурить и затереть дыры или щели с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1: 14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

Новые стены на основе гипса: зачистить щеткой или штукатурить с помощью РОСТУККО пастообразная или порошкообразная. Зачистить наждачной бумагой, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленного с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

Гипсокартон: выровнять и отполировать имеющиеся дефекты выравнивания между плитами с помощью РОСТУККО пастообразная или в порошке. Зачистить наждачной бумагой штукатурку, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленного с водой в соотношении 1:14 в объеме.

Стены уже обработанные: полностью удалить старую, плохо держащуюся краску (плесень, грибки с помощью соответствующих циклов). Аккуратно очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся дыры или трещины с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ (гражданская) или РОСТУККО пастообразная или порошкообразная (на гладкие гипсовые подложки). Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.

СНАРУЖИ

Удалить отслоившиеся части штукатурки, удалить инородные тела и отреставрировать с помощью специально предназначенных цементных растворов или с помощью нашего РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, используемого так же для штукатурки дыр и трещин. На осыпающиеся и/или очень впитывающие поверхности нанести один или два слоя ИМПРИМИТОРЕ ИН КОЛОРЕ, на предварительно смешанные поверхности нанести один или два слоя ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО. В случае необходимости понизить впитываемость внутренних поверхностей, рекомендуется использовать более одного слоя ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО техникой «мокрым по мокрому», заботясь о том, чтобы соответствующе проветривать помещения, или в качестве альтернативы использовать ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя ИДРОСМАЛТО МУРАЛЕ с интервалом не менее 8 часов между нанесением слоев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°C. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на кв.м 10		Разбавитель вода		Очиститель оборудования Вода и мыло		Нанесение валиком 5-10% вода	
Внешний вид и отделка Сатиновый (~40 глос при 85°С)		Не пристаёт пыль 30 мин		Удельный вес кг/л. 1,4±0.02		Нанесение кистью 5-10% вода	
Цвета Белый, колорпро, "Lights&Colors"		Сухой на ощупь 2 часа		Твердые по весу 40±1		Нанесение шпателем =	
Наружно./внутреннее использование ДА/ДА		Полностью сухой 24 часа		Вязкость 135±5 К.У.		Воздушный краскопульт 20% вода	
=		Можно наступать 8 часов		Точка воспламенения =		Выполнять пробные выкрасы для подбора размера сопла и оптимального давления в зависимости от необходимости.	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006