TRASPARENTE
ТРАСПАРЕНТЕ
Защитный прозрачный глянцевый лак для внешних стеновых поверхностей.

G-19

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прозрачный нежелтеющий глянцевый лак на воде, специально разработанный для защиты внутренней штукатурки, натурального камня, необлицованного кирпича, наружных и внутренних стеновых поверхностей.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.
Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.
Наружные стены: очистить от грязевых пятен.

ОТДЕЛКА
Нанести кистью два или три слоя состава ТРАСПАРЕНТЕ, разведенного при нанесении кистью на 30% для первых двух слоев, 5-10% для третьего слоя. При нанесении валиком первые слои разбавляются на 25%, третий слой на 5-10%. При нанесении распылением разводится на 20% для трех слоев. Интервал между слоями около 6-8 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям.
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5ºC. Укрывать от дождя не менее двух-трех дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше + 5ºC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Нанесение трех слоев ТРАСПАРЕНТЕ – супермоющегося глянцевого щелочестойкого лака на основе синтетических полимеров, стойких к воздействию ультрафиолетового излучения по надлежащим образом подготовленным основаниям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20º С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		Вода и мыло		5-25% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Прозрачный, глянцевый		1 час		1		5-30% Вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Бесцветный.		2-3 часа		37		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	s	Нанесение пульверизатором	
Да/Да		4 часа		2000 спз		20% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 2 мм Давление 2,5 атм.	
		6-8 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2006