VETRIFICANTE
ВЕТРИФИКАНТЕ
Защитная блестящая отделка на водной основе.

G-24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитная отделка на водной основе, глянцевого вида, специально предназначена как слой отделки для стеновых красок, пластиковых покрытий, декоративных красок и т.д.
Высохшая пленка придает поверхности блестящий вид, такой как у керамических поверхностей, экзальтируя эстетические характеристики.
Препятствует накоплению грязи, моющаяся, устойчивая к непогоде.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка подложки

Краски, лаки и пластиковые покрытия в дисперсии, обладающие хорошим сцеплением: очистить подходящим очищающим средством, дать полностью высохнуть.

Отделка

Может наноситься кистью или валиком с коротким ворсом.
В зависимости от эстетического результата, которого необходимо достичь или в зависимости от структуры поверхности покрытия, продукт можно разбавить с водой от 100% до 200% от объема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5ºC. Не наносить на горячие поверхности и на поверхности, подверженные солнечным лучам. Хранить продукт в хорошо закрытых банках при температуре выше +5ºC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ВЕТРИФИКАНТЕ, супермоющуюся краску, прозрачную, глянцевую, на основе акриловых полимеров наносить на специально предназначенные грунтовки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20º С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		вода		100-200% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Прозрачный, глянцевый		1 час		1,05		100-200% вода	
Бесцветный		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Бесцветный.		6 часов		44		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	s	Нанесение пульверизатором	
Да/Да		12 часов		6000 спз		40 %вода	
Срок годности продукта 4 года		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		24 ЧАСА		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2011