ACRYLAC 2000
АКРИЛАК 2000
Защитная сатинированная акриловая краска с У.Ф. фильтрами.

G-25

ROSSETTI VERNICI E IDEE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прозрачная сатинированная акриловая краска со специальными УФ - фильтрами.
Рекомендуется как защита и отделка для красок на водной основе, пластичных покрытий и для декоративной линии ТАТТУ.
Используется для защиты наружных фризов и декоративных элементов.
Обеспечивает длительную защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей, защищая поверхность от непогоды и кислотных дождей.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Наружные поверхности: обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, наносить кистью или валиком один слой состава, разбавив его водой на 10%.
Внутренние поверхности: обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, наносить состав кистью или валиком, разбавив его водой на 30-40%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить на влажные поверхности. Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям.
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение АКРИЛАК, сатинированной краски на основе акриловой смолы со специальными УФ – фильтрами, по надлежащим образом подготовленным поверхностям, в один слой 25 микрон.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м^2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		вода		вода		10-40% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
Сатинированный		2 часа		1		10-40% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Бесцветный.		6 часов		41		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
Да/Да		8 часов		К. У. 100		=	
Срок годности продукта: 4 года		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		8 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2011