

**QUARZO FINE
КВАРЦО ФИНЕ**

Мелкозернистое покрытие для наружных и внутренних поверхностей.

H-05



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мелкозернистое стеновое покрытие для наружных и внутренних работ на основе стирол - акриловой смолы в дисперсии, отборных пигментов и кварцевой муки.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗНАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛБЕРЕ, внешнюю - СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ, технические аннотации D-15,17,19,21.

Нанести один слой изолирующего состава, забывая о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛВЛОК, ВЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМППРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, РОНТЭ ДИ АНКораДЖИО, технические аннотации D-01,03,07,09,05. Для сухих смесей наносить изоляцию в один слой на непахнущий растворитель ПОНТЭ ДИ АНКораДЖИО, техническая аннотация D-05.

ОТДЕЛКА

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя КВАРЦО ФИНЕ с интервалом 6-8 часов,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° С. Укрывать от дождя в течение 2-3 дня. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5° С.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение КВАРЦО ФИНЕ - мелкозернистого пластикового покрытия на основе стирол-акриловых полимеров, очищенных пигментов и кварцевой муки по надлежащим образом подготовленным поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		вода		вода		15%-20% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.65		20%-30% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и COLORPRO		3-4 часа		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА/Да		24 ЧАСА		36000 спз		30% вода	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1.7-1.9 мм Давление 3-4 атм.	
		6-8 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006